



Produto/ Product	Espuma Flexível de Poliuretano/ Polyurethane Flexible Foam
Refª/ Ref.	20 R
Tipo/ Type	Poliéter/ Polyether

Características Físicas/ Physical Properties	Especificações/ Specifications	Unidades/ Units	Método/ Method	Baseado na Norma/ Based on the Standard
Densidade/ Density	18 – 21	[kg/m ³]	PQL001	ISO 845
ILD25% [Método B/ Method B] a)	85 – 115	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40% [Método B/ Method B] a)	106 – 144	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65% [Método B/ Method B] a)	206 – 278	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura/ Elongation at break a)	> 100	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tração/ Tensile strength a)	> 100	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão / Hardness [CV _{40%/4}]	2.7 – 3.7	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Deformação Permanente/ Compression Set [70°C, 50%, 22h] a) c)	< 5.0	[%]	PQL006	ISO 1856

Áreas de aplicação do produto/
/Product application areas

Têxtil, Mobiliário /
Textile, Furnishings